

STANDARD PVC

常 備 在 庫

スタンダードシリーズ

セレブシリーズ

スタンダードシリーズ

常備在庫

豊富な種類の厚み・幅・硬さを取り揃えた
スタンダードフィルム
透明性・加工性を加味した標準仕様

■色透明

表面光沢性 / 透明性 / 耐寒性 /
エアマーク抑制 / 印刷適性 / カラータイプ

- ▶一般 PVC 配合にカラータイプをラインアップしました。圧着巻きを採用し、透明性に優れたカラーフィルムです
- ▶ビジュアル系グッズに最適な淡色～濃色まで幅広く取り揃えました

■ブライト

表面光沢性 / 透明性 / 耐寒性 /
エアマーク抑制 / 印刷適性 / カラータイプ /
集光

- ▶フィルム表面で集光、端部より光を放出する、圧倒的ビジュアルインパクトが魅力です
- ▶視覚的効果を求めるパッケージ等用途に採用されています

■なんでもシート

不透明 / 耐寒性 / 印刷適性 / 裁断性 / 解離性

- ▶片面に梨地エンボスを施し、柔らかなマット感を付与し、印刷適性 / 裁断性 / 解離性を確保した汎用フィルムです
- ▶透明がメインな一般用 PVC ラインアップに汎用性の高い不透明タイプを追加

Q. フィルムの造り方とは？ その2

A. 押出製法でも生産しています

内部にスクリーを備えた機械（押出機）を用いた製法です。熱可塑性の原材料を投入し、スクリーの中を進みながら練り込み、口金（ダイス）を使ってフィルム状に成形して生産します。外観がきれいに仕上がる事が特徴で弊社の 1 mm厚を超えるような PVC の厚物品や多層オレフィンの『コンビニシリーズ』もこの製法により生産しています

スタンダードシリーズ 規格在庫一覧表													
製品名	仕 様	規 格			硬 度								
		厚 (mm)	幅 (cm)	巻 (m)	#280	#320	#360	#400	#440	#460	#480	#500	#520
透明	透明	0.08	183	100			○						
		0.10	183	50			○						
		0.20	183	30			○						
		0.30	183	30				○					
粉ふり透明	粉ふり透明	0.08	91.5	100		○	○						
			107			○	○						
			137				○						
		0.10	91.5	100	○	○	○						
			98			○	○						
			107		○	○	○						
			137				○						
		0.15	91.5	100	○	○	○						
			98			○	○						
			107		○	○	○						
			137				○						
		0.20	91.5	50	○	○	○	○					
			98			○	○	○					
			107			○	○	○					
			137				○						
		0.30	91.5	50		○	○	○					
			98			○	○	○					
			107			○	○	○					
			137				○						
圧着透明	圧着透明	0.30	91.5	50			○	○					
		0.40	91.5	30			○	○					
		0.50	91.5	30				○	○				
		0.80	91.5	10							○		
		1.00	91.5	10							○		
			137								○		
			183								○		
		1.50	91.5	10							○		
		2.00	91.5	10							○		
			137								○		
			183								○		
		3.00	91.5	10									○
梨地クリア	梨地	0.08	91.5	100						○			
			107							○			
			137							○			
			183							○			
		0.10	91.5	100		○	○			○			
			107							○			
			137							○			
			183							○			
		0.15	91.5	100		○	○			○			
			98			○				○			
			107			○				○			
			137							○			
		0.20	91.5	50		○	○			○			
			98			○	○			○			
			107							○			
			137							○			
		0.30	91.5	50		○	○			○			
			98				○			○			
			137							○			

スタンダードシリーズ 規格在庫一覧表								
製品名	仕 様	色 名	品 番	規 格			硬 度	
				厚 (mm)	幅 (cm)	巻 数 (m)	#400	#480
カラーフィルム	圧着透明	ピンク	#3002	0.30	91.5	50	○	
			#5002	0.50		30	○	
			#1002	1.00		10		○
		イエロー	#3003	0.30	91.5	50	○	
			#5003	0.50		30	○	
			#1003	1.00		10		○
		グリーン	#3004	0.30	91.5	50	○	
			#5004	0.50		30	○	
			#1004	1.00		10		○
		ブルー	#3005	0.30	91.5	50	○	
			#5005	0.50		30	○	
			#1005	1.00		10		○
		イエローグリーン	#3006	0.30	91.5	50	○	
			#5006	0.50		30	○	
			#1006	1.00		10		○
		乳白	#3007	0.30	91.5	50	○	
			#5007	0.50		30	○	
			#1007	1.00		10		○
		スモーク	#3008	0.30	91.5	50	○	
			#5008	0.50		30	○	
			#1008	1.00		10		○
		チャコールブラウン	#3009	0.30	91.5	50	○	
			#5009	0.50		30	○	
			#1009	1.00		10		○
		パープル	#3013	0.30	91.5	50	○	
			#5013	0.50		30	○	
			#1013	1.00		10		○
		オレンジ	#3014	0.30	91.5	50	○	
			#5014	0.50		30	○	
			#1014	1.00		10		○
ブライト（集光）	圧着透明	ブライトレッド	#3010	0.30	91.5	50	○	
			#5010	0.50		30	○	
			#1010	1.00		10		○
		ブライトオレンジ	#3011	0.30	91.5	50	○	
			#5011	0.50		30	○	
			#1011	1.00		10		○
		ブライトグリーン	#3012	0.30	91.5	50	○	
			#5012	0.50		30	○	
			#1012	1.00		10		○

製品名	仕 様	色 名	規 格			硬 度	
			厚 (mm)	幅 (cm)	巻 数 (m)	#360	#400
なんでもシート	梨地	マットホワイト	0.20	91.5	50	○	○
			0.30			○	○
		マットブラック	0.20	91.5	50	○	○
			0.30			○	○

スタンダードシリーズ 物性表

製品名	仕 様	色 名	品 番	試験法		JIS K-6732						JIS K-6772
				規 格		引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐寒性
				厚 (mm)	硬度	縦	横	縦	横	縦	横	
カラー フィルム	圧着透明	ピンク	#3002	0.30	#400	70.6	62.8	270	280	23.2	22.8	−25
			#5002	0.50	#400	120.6	107.9	290	290	27.4	26.8	−40
			#1002	1.00	#480	259.9	253.0	370	430	78.8	81.1	−45
		イエロー	#3003	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5003	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1003	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		グリーン	#3004	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5004	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1004	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		ブルー	#3005	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5005	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1005	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		イエロー グリーン	#3006	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5006	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1006	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		乳白	#3007	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5007	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1007	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		スモーク	#3008	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5008	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1008	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		チャコール ブラウン	#3009	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5009	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1009	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		パープル	#3013	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5013	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1013	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		オレンジ	#3014	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5014	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1014	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
ブライト (集光)	圧着透明	ブライト レッド	#3010	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5010	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1010	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		ブライト オレンジ	#3011	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5011	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1011	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－
		ブライト グリーン	#3012	0.30	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#5012	0.50	#400	－	－	－	－	－	－	－
			#1012	1.00	#480	－	－	－	－	－	－	－

製品名	仕 様	色 名	試験法		JIS K-6732						JIS K-6772
			規 格		引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐寒性
			厚 (mm)	硬度	縦	横	縦	横	縦	横	
なんでも シート	梨地	マット ホワイト	0.20	#360	59.7	52.3	280	280	19.6	20.7	−20
				#400	54.8	48.6	290	300	19.0	18.0	−25
			0.30	#360	91.0	79.5	310	300	29.9	29.7	−20
				#400	87.7	77.7	220	320	27.8	27.4	−25
		マット ブラック	0.20	#360	55.5	52.6	270	290	20.2	19.1	−25
				#400	54.2	47.7	290	290	17.9	16.5	−30
			0.30	#360	88.9	83.9	310	280	29.8	28.2	−25
				#400	83.3	76.1	300	320	26.7	26.1	−30

セレブシリーズ 物性表

製品名	仕 様	使用 可塑剤	試験法		JIS K-6732						JIS K-6772
			規 格		引張強さ (N)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐寒性
			厚 (mm)	硬度	縦	横	縦	横	縦	横	℃可
セレブ 267	粉ふり 透明	TOTM	0.20	#320	68.4	63.6	310	330	23.1	23.1	−25
				#360	67.2	56.9	340	340	19.6	19.8	−30
			0.30	#320	87.3	80.8	300	310	29.4	28.4	−25
				#360	86.5	79.6	300	310	28.8	26.9	−30
	梨地	TOTM	0.20	#320	73.2	63.4	290	290	23.7	22	−20
				#360	69.6	58.3	320	320	20.2	20	−25
			0.30	#320	95.7	84	300	300	31.9	30.2	−20
				#360	90.7	76.6	300	300	29.2	27	−20
ニュー セレブ	粉ふり 透明	DOTP	0.20	#320	62.9	58.7	270	280	22.9	23.1	−25
				#360	64.7	30.5	310	330	18.9	17.8	−30
				#500	60.4	53.6	400	390	14.8	15.1	−50
			0.30	#360	85.6	77.5	300	290	26.1	25.7	−30
	梨地	DOTP	0.20	#320	66.6	59.3	260	270	23.3	23.5	−15
				#360	70.9	62.2	290	300	22.2	21.4	−25
			0.30	#360	103.7	88.9	290	300	30.7	32.4	−25
				#360	103.7	88.9	290	300	30.7	32.4	−25
ホワイト セレブ	セレブ267	TOTM	0.20	#360	69.6	58.3	320	320	20.2	20.0	−25
	ニュー セレブ	DOTP	0.20	#360	70.9	32.2	290	300	22.2	21.4	−35
セレブT (DOTP)	圧着透明	DOTP	0.50	#400	169.8	159.3	220	370	46.8	42.4	−20
			0.80	#500	205.3	225.3	280	450	60.3	62.2	−50
			1.00	#500	266.9	277.9	340	460	81.5	81.6	−50
			2.00	#500	508.2	526.9	370	450	160.3	160.0	−50
セレブ イジェーネ (DOTP)	粉ふり 透明	DOTP	0.20	#360	72	59.8	310	330	22.5	24.6	−30
			0.30	#360	86.7	78.6	300	300	32.6	31.5	−30
	梨地		0.20	#360	66.6	57.6	310	310	24.1	22.6	−25
			0.30	#360	98.2	81.2	330	310	31.3	32.0	−25

製品名	使用 可塑剤	可塑剤 移行率 ^{*1}	移行性 ^{*2}				屋外耐候性 ^{*2}	
			PS板	ABS板	磁気 カード	コピー紙	1年相当	2年相当
セレブ267 (ホワイト)	TOTM	3.20%	○	○	○	△	○	△
ニューセレブ (ホワイト)	DOTP	0.50%	×	○	×	×	○	△
セレブT	DOTP	0.50%	×	○	×	×	○	△
セレブイジェーネ	DOTP	0.50%	×	○	×	×	○	△
一般用	DEHP	0.55%	×	○	×	×	○	○△

- *1

【試験方法】 各サンプルと DEHP フィルム (0.2mm/＃400) を重ね、サンプルの重量増減率を算出。
環境：70℃× 24H/ 試験片：5 × 5cm/ 荷重：500g
- *2

【試験方法】 環境：70℃× 24H/ 試験片：5 × 5cm/ 荷重：500g
【評価方法】 汚染程度 ○：無し / △：中程度 / ×：有り
- *3

【試験方法】 環境：サンシャインウェザーメーター 63℃（屋外想定） / 時間：400H（1 年相当）、800H（2 年相当）試験後、
変色劣化を評価
【評価方法】 劣化程度 ○：無し / △：中程度 / ×：有り